

## INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN B-689

### COMPOSICIÓN

Adhesivo de cianocrilato de fraguado rápido.

### APLICACIÓN

Adhesivo instantáneo, formulado especialmente para uniones de distintos sustratos porosos como por ejemplo madera.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Característica</b>	<b>Método</b>	<b>Unidades</b>	<b>Valores</b>
<b>Aspecto</b>	VISUAL		Líquido incoloro
<b>Viscosidad</b>	UNE EN ISO 2555	mPa.s	900-1300
<b>Velocidad de curado con el acelerador</b>		segundos	<5
<b>Velocidad de curado sin acelerador</b>		segundos	15-40
<b>Capacidad de relleno</b>		mm	0.2
<b>Temperaturas máximas</b>		°C	-50 a + 80
<b>Tiempo curación completa(20°C)</b>		horas	24
<b>Resistencia a la tracción</b>		N/ mm <sup>2</sup>	20

### MODO DE EMPLEO

- Limpiar y secar las superficies.
- Aplicar una capa delgada de adhesivo sobre una cara sin esparcirla y después unir con el otro soporte lo más rápido posible.
- El adhesivo puede depositarse manualmente o con la ayuda de un aplicador automático.
- La cantidad usual a depositar es de 5 mg/cm<sup>2</sup>.
- Sólo es necesario aplicar una simple presión para mantener en contacto los soportes durante el endurecimiento del adhesivo.

## PRECAUCIONES

El cianoacrilato es peligroso, pega la piel y los párpados en segundos. Mantener fuera de los niños. No ingerir ni respirar sus vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos con el uso debido de guantes adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con agua abundante y acuda a un médico de urgencia. En caso de ingestión, el producto polimeriza inmediatamente en la boca, haciendo imposible tragar, pero vigilar los riesgos de ahogamiento. Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## ENVASADO

En cajas de 12 unidades con tarros de 20g y 50g, y kit especial madera en caja de 12 unidades.

## ALMACENAJE

12 meses en los envases originales y herméticamente cerrados a temperatura ambiente en lugar seco y resguardado de la luz.

## NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.