

## INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CH-135

### COMPOSICIÓN

Adhesivo de montaje en base agua, sin disolventes, de alta viscosidad, elaborado a base de resinas sintéticas.

### APLICACIÓN

Colocación de rodapiés, molduras, soportes metálicos, hormigón, poliestireno expandido, madera y la mayoría de los materiales utilizados en construcción.

**Nota importante: una de las superficies a unir debe ser porosa.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Característica</b>	<b>Método</b>	<b>Unidades</b>	Valores
Aspecto	VISUAL		Pastoso
Viscosidad			Tixotrópico
Contenido en sólidos	UNE 53356	%	64
<b>pH</b>	ISO 1148		7
Descuelgue	UNE 53623	mm	0

### PROPIEDADES

Gran poder de sujeción .

Gran agarre inicial.

Fácil aplicación.

No hace hilos.

Sin olor.

Alto contenido en sólidos: apto para superficies irregulares.

Buena adhesión sobre materiales de construcción: todo tipo de maderas, hormigón, plásticos, piedra, molduras...

Temperatura de aplicación: de+ 5°C a +35°C.

Producto en base agua: no inflamable. No ataca al poliestireno expandido.

## MODO DE APLICACIÓN

Las superficies a unir deben estar limpias y secas.  
Cortar las boquillas del cartucho y enroscar la cánula.  
Cortar la cánula y aplicar un cordón uniforme sobre uno de los soportes a unir en zig-zag, o bien puntos intercalados.  
Presionar uniformemente.

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre 5°C y 35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

## PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml.

## LIMPIEZA

Con agua cuando el producto esté aún fresco.  
El producto seco debe eliminarse por medios mecánicos, facilitando esta operación con el empleo de un disolvente de tipo aromático (tolueno).

## PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.