

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CS-240

COMPOSICIÓN

Sellador de silicona neutro (oxima) IGNÍFUGO, reticulable en contacto con la humedad.

NORMATIVA

Sellador clasificado según la Norma EN 13501-1: 2002 como:

B ; S2 ; d 0

APLICACIÓN

- Sellador neutro ignífugo especial para evitar la propagación del fuego y humo:
- Sellado de juntas donde sea necesaria resistencia al fuego.
 - Sellado de puertas y ventanas cortafuegos.
 - Sellador de registros eléctricos, pasacables, ascensores, conductos de calefacción, etc...

Sellador con adhesión en la mayoría de sustratos empleados en la construcción, tanto porosos como no porosos: hormigón, ladrillo, vidrio, aluminio, carpintería de PVC...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Característica</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
<i>Dureza Shore A</i>	Shore A	35
<i>Deformación permanente</i>	%	25
<i>Formación de piel</i>	Minutos	10
<i>Tiempo de reticulación</i>	Horas	24
<i>Perdida de volumen</i>	%	<5
<i>Módulo 100%</i>	N/ mm ²	0.76
<i>Resistencia a rotura</i>	N / mm ²	1.51
<i>Deformación a rotura</i>	%	388

REPINTADO: Las pinturas no tienen adherencia sobre este producto.
Resistente a la luz solar (rayos ultravioleta)

USO Y LIMPIEZA

- Aplicar con pistolas manuales o neumáticas.
- Limpiar las manos con agua y jabón
- Temperatura de aplicación: de 5 °C a 40 °C
- Aislamiento del producto: antes de la formación de piel.

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre 5°C y 35°C. **Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.**

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml. Se presenta en color blanco.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Utilizar el producto en locales bien ventilados.
 - Evitar el contacto prolongado con la piel.
 - En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.
- Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.