

INFORMACIÓN TÉCNICA

BRIK-CEN CS-34

COMPOSICIÓN

Sellador de silicona neutro (oxima), reticulable en contacto con la humedad.
Producto con contenido en MEKO < 1%.

NORMATIVA

Sellador certificado con **Marca N** de AENOR, según norma **ISO 11600: 1993**, clasificado como:

F+G 25 LM

APLICACIÓN

Sellador tixotrópico especial para el sellado de un amplia gama de materiales empleados en construcción, sellados de juntas de dilatación, aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos, carpintería de P.V.C. y cuarzoes aglomerados. Excelente resistencia a los rayos ultravioletas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Característica</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
<i>Dureza Shore A</i>	Shore A	20
<i>Resistencia a la temperatura</i>	°C	De -40 a +150
<i>Deformación permanente</i>	%	25
<i>Formación de piel</i>	Minutos	8 a 12
<i>Tiempo de reticulación</i>	Horas	24
<i>Perdida de volumen</i>	%	<3
<i>Módulo 100% -(EN 28339)</i>	N/ mm ²	0.4
<i>Recuperación elástica – (EN 27389)</i>	%	>90%
<i>Resistencia a rotura – UNE-EN 28339:93-</i>	N / mm ²	0.57
<i>Deformación a rotura – UNE-EN 28339:93 -</i>	%	525

REPINTADO: Las pinturas no tienen adherencia sobre este producto.

INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, polvo, etc.
Para su limpieza se recomienda utilizar alcohol, MEK u otro tipo de disolvente. Previamente se debe probar la compatibilidad del disolvente con la superficie a limpiar. No se recomienda utilizar jabones, detergentes u otros tratamientos acuosos. En superficies enceradas o con parafina (como aluminios lacado), se recomienda hacer ensayos previos de adhesión con objeto de ver si es necesario el uso de disolvente limpieza o imprimación, BRIK- CEN S- 1652. En superficies porosas no tratadas, recomendamos el uso de la imprimación BRIK-CEN S-2939.

Temperatura de aplicación: de 5 °C a 40 °C

DIMENSIONES DE JUNTAS ACONSEJABLE

ANCHO (mm)	5	10	15	20
PROFUNDIDAD (mm).....	5	5	7,5	10

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre 5°C y 35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml. Se presenta en colores: translúcido, blanco, blanco laca, bronce, gris, burdeos, ladrillo, negro, negro oxidón, acero inoxidable y diversos rales : 6005, 6009, 7011, 8014, 8017 y 9001.

NORMAS DE SEGURIDAD

Utilizar el producto en locales bien ventilados.

Evitar el contacto prolongado con la piel.

En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.