

## INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CS-350

### COMPOSICIÓN

Sellador de silicona gris neutro( oxima), resistente a la temperatura, reticulable en contacto con la humedad.

### NORMATIVA

Norma UNE 23-727-90: " ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"

CLASIFICADO COMO : M-2

### APLICACIÓN

Sellador tixotropico especial para el sellado de una amplia gama de materiales empleados en construcción, como `por ejemplo: calefacciones, conducciones, chimeneas, etc.,

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| <i>Característica</i>                | <i>Unidades</i>    | <i>Valores</i> |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dureza Shore A</i>                | Shore A            | 20             |
| <i>Resistencia a la temperatura</i>  | °C                 | +350           |
| <i>Resistencia a la tracción</i>     | N/ mm <sup>2</sup> | 1,08           |
| <i>Alargamiento</i>                  | %                  | 375            |
| <i>Deformación permanente</i>        | %                  | 25             |
| <i>Formación de piel</i>             | Minutos            | 10             |
| <i>Tiempo máximo de reticulación</i> | Horas              | 24             |
| <i>Peso específico</i>               | g/ml               | 1,19           |
| <i>Perdida de volumen</i>            | %                  | < 3            |
| <i>Módulo 100%</i>                   | mPas.s             | 0,45           |

REPINTADO: Las pinturas no tienen adherencia sobre este producto.  
Resistente a la luz solar ( rayos ultravioleta)

### **DIMENSIONES DE JUNTAS ACONSEJABLE**

|                  |   |    |     |    |
|------------------|---|----|-----|----|
| ANCHO (mm)       | 5 | 10 | 15  | 20 |
| PROFUNDIDAD (mm) | 5 | 5  | 7,5 | 10 |

### **USO Y LIMPIEZA**

Aplicar con pistolas manuales o neumáticas.  
Limpiar las manos con agua y jabón  
Temperatura de aplicación: de 5 °C a 40 °C  
Aislamiento del producto: antes de la formación de piel.

### **ALMACENAJE**

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre 5°C y 35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

### **PRESENTACIÓN**

Cartuchos de 300 ml.

### **NORMAS DE SEGURIDAD**

Utilizar el producto en locales bien ventilados.  
Evitar el contacto prolongado con la piel.  
En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.  
Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### **NOTA**

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.  
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.  
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.