

BRIK-CEN CM-10 SELLADOR ELÁSTICO MADERA

DESCRIPCIÓN

Sellador elástico monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +35 °C
- ✓ Elástico
- ✓ Alta calidad
- ✓ No agrieta
- ✓ Bajo olor
- ✓ Pintable/Barnizable
- ✓ Exento de disolventes y siliconas
- ✓ Secado rápido

APLICACIONES

- Sellador de juntas, rodapiés con suelos de madera (parquet, tarima flotante...)
- Sellado en carpintería de madera (armarios empotrados, ventanas, puertas)




Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Cartucho	300 ml	12 uds	5 años
Tubo	150 ml	12 uds	5 años

COLORES

Roble, sapelli, pino, haya, cerezo, nogal, wengué, gris claro, gris oscuro y blanco.

**Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.*



Conservar en lugar fresco y seco

BRIK-CEN CM-10 SELLADOR ELÁSTICO MADERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Consistencia			Pastoso
Modulo 100%	ISO 37	N/mm ²	0,09
Elongación a la rotura	ISO 37	%	1184
Resistencia a la tracción	ISO 37	N/mm ²	0,12
Densidad		g/ml	1,06

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción.

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación :limpiar la superficie de polvo y suciedad.

Cortar el obturador del cartucho, enroscar la cánula y cortarla, en bisel, a la altura del grosor deseado para la aplicación.

Después de aproximadamente una hora de haberlo aplicado se puede pintar/barnizar.

Es compatible con las pinturas y barnices no perjudicando su adhesión y evita la formación de piel de naranja en los barnices.