

BRIK-CEN PQ-60

DESCRIPCIÓN

Sellador /adhesivo a base de poliuretano silanizado.
Especial parquet y tarimas.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C
- ✓ Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C
- ✓ Alta calidad
- ✓ Puede utilizarse sobre suelo radiante
- ✓ Resistencia al envejecimiento
- ✓ Resistencia a la intemperie
- ✓ Elevada resistencia a la radiación UV
- ✓ Bajo olor
- ✓ No merma
- ✓ No amarillea
- ✓ Interior/Exterior
- ✓ Elasticidad permanente: absorbe vibraciones, impactos, movimientos, ruidos...
- ✓ Pintable
- ✓ Exento de disolventes
- ✓ Exento de isocianatos

APLICACIONES

- Especial parquet y tarimas
- Encolado de todo tipo de maderas utilizadas en el sector del parquet sobre diferentes tipos de suelos: solera hormigón, losetas cerámicas.




Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Cubo	12Kg	1 uds	18meses
Bolsa aluminio	600ml	12 uds	18 meses

COLORES

Roble

**Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.*



Conservar en lugar fresco y seco

BRIK-CEN PQ-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En la forma de suministro

Características	Método	Unidades	Valores
Densidad		g/ml	1,55
Consistencia			Pasta tixotrópica
Formación de piel	20°C	min	30

Producto curado

Características	Método	Unidades	Valores
Módulo 100%	DIN 53504	N/mm ²	1,40
Carga a la rotura	DIN 53504	N/ mm ²	2,30
Elongación a la rotura	DIN 53504	%	185
Dureza	DIN 53505	Shore A	60

ADHESION

Excelente adhesión sobre todo tipo de maderas.

En maderas de naturaleza grasienta, como la teka, se recomienda desengrasar con nuestro producto BRIK-CEN S-890.

RESISTENCIA QUIMICA

Resiste a agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.

Mala resistencia a disolventes aromáticos, a ácidos concentrados y a hidrocarburos clorurados

LIMPIEZA

Limpiar con el producto BRIK-CEN S 890, cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1443

bolsa 600 ml



BRIK-CEN PQ-60

MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Producto de fácil aplicación. Abrir la bolsa y verter el producto sobre el sustrato a encolar, extenderlo con una espátula dentada uniformemente. Colocar el parquet sobre el adhesivo y presionar con firmeza.

El tiempo de colocación del parquet, una vez aplicado el adhesivo (tiempo abierto) es de unos 20 min aprox.

Fraguado del producto entre 12 y 24 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas y la porosidad de los sustratos y las maderas a encolar.

Es pintable después de formar piel el producto, unos 30-40 minutos después de haber sido aplicado, es el momento en que la película de pintura moja mejor el adhesivo. Se recomienda aplicar una capa de pintura que tenga el suficiente grosor para cubrir el adhesivo de forma que quede nivelado.

Se puede pintar en húmedo sobre húmedo con pinturas en base agua en cabinas de pintado y secado.

Se puede usar en las proximidades de las cabina de pintado ya que no las contamina.

Una vez curado el producto se puede lijar, pintar y/o barnizar.

RENDIMIENTO SELLADOR

500 -800 g/m², según superficies.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.