

BRIK-CEN CS-240

Ignífugo

DESCRIPCIÓN

Sellador tixotrópico elástico, IGNIFUGO, de silicona neutro oxima monocomponente, reticula en contacto con la humedad.

Sellador especial para evitar la propagación del fuego y humo.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C
- ✓ Resistencia a la temperatura -40°C a + 240°C
- ✓ Resistencia al envejecimiento
- ✓ Resistencia a la intemperie
- ✓ No corrosivo
- ✓ Elevada resistencia a la radiación UV
- ✓ Interior/Exterior
- ✓ No descuelga
- ✓ Elasticidad permanente
- ✓ No pintable

APLICACIONES

- Sellado de puertas y ventanas cortafuegos.
- Sellado de registros eléctricos, pasacables, ascensores, conductos de calefacción.



Sellador clasificado como:

B;S2;D0


UNE 13501-1 EUROCLASES

Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Cartuchos	300 ml	12 uds	18 meses

COLORES

Blanco

*Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.



Conservar en lugar fresco y seco

BRIK-CEN CS-240

Ignífugo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Dureza		Shore A	30
Deformación permanente		%	25
Formación de piel (25°C/60%HRA)		Minutos	10
Tiempo de reticulación (3mm/25°C/60%HRA)		Horas	24
Resistencia a la tracción	ISO 37	N/mm ²	1,23
Elongación a la rotura	ISO 37	%	447
Densidad		g/ml	1,30
Módulo 100%	ISO 37	N/mm ²	0,7

ADHESION

Excelente adhesión sobre:

Los materiales más comunes empleados en la construcción.

LIMPIEZA

Las superficies, donde se aplica el sellante, deben estar secas y limpias de grasa, polvo, etc. Para su limpieza se recomienda utilizar alcohol, MEK u otro tipo de disolvente (se recomienda probar la compatibilidad del disolvente con la superficie a limpiar). No deben utilizarse jabones, detergentes u otros tratamientos acuosos.

El sellador en fresco se elimina con disolventes orgánicos.

El sellador curado se elimina aplicando sobre el cordón BRIK-CEN PL-25.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



BRIK-CEN CS-240

Ignífugo

MODO DE EMPLEO

Sellado: aplicar mediante una pistola ,neumática o manual, formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa

RENDIMIENTO SELLADOR

$L = 300 / (axp)$

L: longitud del sellado en m

a: ancho de la junta en mm

p: profundidad de la junta en mm

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.